

Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Sirius Wandlasur Applikation

mit Lascaux Sirius Wandlasurfarben und Lascaux Sirius Wandlasur Medium

Empfohlene Vorbehandlung auf saugenden Untergründen

Untergründe können mit einer Mischung von Sirius Medium und Wasser vorbehandelt werden um die Verarbeitungszeit zu verlängern.

Ohne Vorbehandlung gilt: Je saugender der Untergrund desto kürzer die nachfolgende Verarbeitungszeit.

Halbtrockene Vorbehandlung

Geeignet für einfache Wandlasurtechniken. Eine geringe Menge (Sirius Wandlasur Medium - Wasser 1:1) mit einem breiten Pinsel gleichmässig verteilen. Die Oberfläche soll für die Weiterverarbeitung halbtrocken erscheinen.

Vorbehandlung mit intensiver Trocknungsverzögerung

Geeignet für komplexere Wandlasurtechniken. Eine grosszügige Menge (Sirius Wandlasur Medium - Wasser 2:1) mit einem breiten Pinsel gleichmässig verteilen. Die Oberfläche soll für die Weiterverarbeitung nass erscheinen.

Um den Farbausdruck und die Leuchtkraft zu erhöhen muss mehr Sirius Wandlasurfarbe zugemischt werden. Zur Erhöhung eines zarten Transparenzeffekts kann mehr Sirius Wandlasur Medium zugemischt werden.



Rot Knossos gestaltet mit Pinsel



Grün Gortis gestaltet mit weichem Pinsel



Blau Minos mit zerknittertem Plastik getupft



Gelb Festos gestaltet mit weichem Pinsel

Gestaltungsvorschlag mit vertikalem Pinselduktus

1. Oberfläche halbtrocken vorbehandeln.
2. Sirius Wandlasurfarbe, Sirius Wandlasur Medium und Wasser im Mischverhältnis 3:1:1 auftragen. Mit einem breiten Pinsel die Lasurmischung in vertikaler Richtung auftragen. Höchstens einmal wiederholen.

Gestaltungsvorschlag mit Schattierungseffekt

1. Vorbehandlung mit intensiver Trocknungsverzögerung.
2. Sirius Wandlasurfarben, Sirius Wandlasur Medium und Wasser im Mischverhältnis 3:2:1 grosszügig auftragen. Dann mit einem weichen Pinsel vorsichtig verwischen bis keine Pinselstriche mehr sichtbar sind und die Farbe stellenweise kräftiger erscheint.

Gestaltungsvorschlag mit organischer Struktur

1. Vorbehandlung mit intensiver Trocknungsverzögerung.
2. Sirius Wandlasurfarben, Sirius Wandlasur Medium und Wasser im Mischverhältnis 3:2:1 grosszügig aufstreichen. Anschliessend den noch nassen Anstrich mit einem Naturschwamm oder zerknittertem Plastik bzw. Frischhaltefolie abtupfen. Je dünner die Folie desto filigraner wird das Muster.

Gestaltungsvorschlag mit diskretem Ausdruck

1. Vorbehandlung mit intensiver Trocknungsverzögerung.
2. Sirius Wandlasurfarben, Sirius Wandlasur Medium und Wasser im Mischverhältnis 4:2:1 sehr grosszügig aufstreichen. Den noch nassen Anstrich vorsichtig kreuz und quer mit weichem Pinsel mehrere Male überstreichen bis die Farbe nahezu trocken ist.

Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Information und Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.